

Ficha técnica

# POLICEMENTO

## POLICEMENTO SELLADOR PU



### PLASTIFICADOR POLIURETÁNICO MONOCOMPONENTE PARA PISOS INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS

Laca poliuretánica monocomponente que cura por acción de la humedad ambiente.

#### Ventajas

Aumenta la resistencia a la acción de agentes agresivos como grasas, productos corrosivos, aceites, etc.

Es un producto de alta resistencia química y mecánica.

Facilita la limpieza de superficies sucias.

Prolonga la vida útil de los pisos haciéndolos resistentes al desgaste y al alto tránsito.

El sistema es de curado rápido, excelente brillo, óptima resistencia a la abrasión, buena elasticidad, y muy buena adherencia.

#### Consumo

Se estima 0,200 L/m<sup>2</sup> en dos manos.

#### Usos básicos

Se recomienda la utilización de POLICEMENTO SELLADOR PU en pisos industriales, comerciales, de madera y deportivos, gradas o tribunas, palcos, revestimientos sobre hormigón, cocheras, almacenes ó en pisos, paredes y mesadas de laboratorio, fábrica, talleres, imprentas, etc.

Debido a la alta sensibilidad del producto a los rayos UV, recomendamos su utilización en espacios interiores.

#### Presentación

En latas de 4 L y 10 L.

#### Almacenaje

Vida útil: 1 año, almacenados en ambientes con temperatura entre 0 y 30° C, en sus envases originales cerrados. Es inflamable.

#### Aplicación

En el caso de pisos de cemento alisado, el POLICEMENTO SELLADOR PU debe aplicarse luego de 8 ó 10 días de terminado el mismo.

Preparado de la superficie:

La superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo. Si previo a la utilización de POLICEMENTO SELLADOR PU se procede a lavarla misma, ésta debe estar completamente seca. Si se desea aplicar más de una mano, la primera debe estar seca al tacto, como máximo esperar 24 hs.

Ficha técnica

# POLICEMENTO

## Imprimación:

En sustratos muy compactos para obtener una mejor penetración, se recomienda realizar una imprimación rebajando POLICEMENTO SELLADOR PU, con un 50% de DILUYENTE PU N° 1.

## Colocación:

La colocación se hace con pincel, rodillo, llana o pistola. Según el método empleado y el espesor de película especificado, se aplicaran una o dos manos.

La película de POLICEMENTO SELLADOR PU resiste la acción mecánica a las 24 hs y cura totalmente a los 7 días.

## Información al consumidor

POLICEMENTO SELLADOR PU contiene solventes inflamables. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.