

Ficha técnica

CASABLANCA ENDUIDO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Producto de alta consistencia especialmente diseñado para corregir imperfecciones en paredes.

USOS

Rellena fisuras, poros y grietas, posibilitando una terminación uniforme y perfectamente lisa. Su consistencia homogénea y cremosa permite una fácil aplicación, evitando irregularidades y grumos al momento de realizar retoques. De gran adherencia, rápido secado y excelente lijabilidad. Casablanca Enduido Interior: Recomendado en superficies interiores de mampostería, yeso y revoque.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímeros en dispersión acuosa.

Pigmento: cargas inertes.

Peso específico: 1,75 g/l +/- 0.02

Rendimiento por mano: 3m² por litro (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar).

Color: blanco.

Brillo: mate.

Número de manos: depende de la superficie a reparar.

Secado tacto: 2 horas.

Repintado mínimo: a las 8 horas puede ser lijado.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR LITRO:
3 m² por litro



**DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA**



**TERMINACIÓN
MATE**



**ESPERAR
8 HORAS
ENTRE MANOS**

SUSTRATO

Tratamiento previo :

Previo a la aplicación del enduido, fijar y/o sellar la superficie con el fijador/sellador adecuado. Eliminar partes sueltas o mal adheridas de aplicaciones anteriores.

De existir grasitud, tratar con agua y detergente; los hongos eliminarlos con solución en partes iguales de lavandina y agua. Si las paredes son nuevas, el tiempo mínimo de curado debe ser de 90 días, o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua.

Enjuagar y dejar secar mínimo 24 hs. Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato en distintas zonas del mismo mediante un indicador o papel ph (valor: 7-8).

En caso de yeso nuevo, dejar secar por 30 días, luego aplicar enduido en capas delgadas. Dejar secar y volver a fijar o sellar con el fijador/sellador adecuado.

APLICACIÓN

Se deberá aplicar en capas delgadas de hasta 1 mm de espesor. El producto es apto para ser usado a espátula o llana, puede utilizarse tal cual o bien con el agregado mínimo de agua que permita la aplicación adecuada del producto.

El tiempo mínimo de secado entre manos es de 2 a 6 horas, dependiendo del espesor final aplicado.

Se debe efectuar el lijado entre manos para lograr una mejor calidad de terminación.

Sellar antes y después de su uso con Casablanca sellador / fijador adecuado.

Importante: Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperaturas por debajo de 10° C o

humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

Sistema a utilizar:

Llana o espátula.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

